

## PRODUKTBEKRIVELSE

**Støpemørtel B20** er en tørrmørtel bestående av sement, filler og tilslag. Mørtelen tilfredstiller kravene i NS 3120. Mørtelen skal kun blandes med vann og kan benyttes både innvendig og utvendig.

## BRUKSOMRÅDE

**Støpemørtel B20** benyttes til muring av tegl, både bærende og ikke bærende murverk, betongstein, blokker og naturstein, skifer o. lign., samt støping av mindre arealer. Se forøvrig NS 3420, kap. N1.

## BRUKSANVISNING

### Forarbeid

Overflatene skal rengjøres for slam, støv, fett og løse partikler. Sugende underlag forvannes. Fritt vann skal ikke finnes på flatene når arbeidet starter.

### Blanding

Følg angitt vannmengde (3 – 4 liter pr. sekk á 25 kg), og hell dette i et kar, tilsett mørtelen, og bland maskinelt i 2 – 3 minutter. La blandingen stå i 3 minutter for å trekke før ny opprøring. Husk at for mye vann gir en svakere mørtel med mer svinn. Underlagets og luftens temperatur skal være over +5°C.

### Etterbehandling

Umiddelbart etter utstøping beskyttes overflaten mot uttørring ved bruk av membranherdner, tildekking eller ettervanning.

## FORBRUK

1 sekk á 25 kg gir ca. 12 - 13 liter ferdig mørtel.

## VERNETILTAK

For helse-, miljø- og sikkerhetsinformasjon - se eget HMS-datablad. HMS-databladene finnes på [www.resconmapei.com](http://www.resconmapei.com).

## MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må likevel bli betraktet som retningsgivende og gjenstand for vurdering.

Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse.

Alle leveranser fra Rescon Mapei AS skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende salgs- og leveringsbetingelser som anses akseptert ved bestilling.

**N.B! BØR UTFØRES  
AV FAGFOLK**

TEKNISKE SPESIFIKASJONER	
<b>Produktspesifikasjoner</b>	
Egenvekt	herdet: 1,70 – 1,90 kg/dm <sup>3</sup>
Trykkfasthet	etter 28 døgn: 25 MPa
Luftinnhold:	6 – 10 %
<b>Bruksegenskaper</b>	
Brukstid v/+20°C:	Ca. 2 timer
Emballasje:	25 kg sekk og 500 kg big-bag
Lagring:	Lagret frostfritt og i uåpnet originalemballasje, forandres ikke bruksverdien de første 12 månedene.

## Produsent:

Rescon Mapei AS  
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norway  
Tlf: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99  
post@resconmapei.no  
www.resconmapei.com