

STEYPUSTÖÐIN HOLPLÖTUR 400 mm

STEYPUSTÖÐIN
Einingar



Þykkt:	**400 mm**	
Þverskurðarflatarmál:	**0,2074 m2**	
Eiginþyngd:	**458 kg/m2**	(án ásteypulags)
Flutningsþyngd:	**432 kg/m2**	
Magn raufarsteypu:	**12,6 l/m**	(án ásteypulags)
Minnsta áseta:	**100 mm**	
Steypustyrkur:	**C50/60 Mpa**	
Stálgæði:	**1630/1860 MPa**	


HP400



c5 .... 5 vírar c7....7 vírar c9....9 vírar c11....11 vírar c11+3....14 vírar

Þessar upplýsingar eru aðeins til almennrar viðmiðunar. Hafið samband við tæknideild til að fá nákvæmar upplýsingar.

Svignun [uppbeygja án álags]



Þessar upplýsingar eru aðeins til almennrar viðmiðunar. Hafið samband við tæknideild til að fá nákvæmar upplýsingar.

For general guidance and preliminary design only. Contact our technical department for a project-specific structural calculation.